

Tabelle 1: Ausgefallene oder vorfristig ausgebaute Bindungen verrottungsfähiger Fabrikate.

	Fabrikat	Breiten in mm	Ursachen	Auswirkungen	Standorte	
					freie Lage	geschützte Lage
1	Baumband aus Baumwolle	20, 35	Material zu schwach und zu schmal	starke Dehnung und und Riss nach kurzer Zeit	x	x
2	Öko- Baumbinder	30, 45	Material zu schwach	starke Dehnung und Riss nach kurzer Zeit	x	x
3	Baumbinder- Ökotex	35	Material zu schwach	starke Dehnung und Riss nach kurzer Zeit	x	x
4	Baumgurt 50- natur	50	Material vermorscht zunehmend	Dehnung und Riss nach einem Jahr	x	x
5	Jutegurte	40, 45, 50, 100	Material fasert oder rödelt auf	Dehnung und Riss nach einem Jahr	x	(x)
6	Kokosflechtzopf fünffädig	ca. 15	Material zu schwach	starke Dehnung und Riss ab STU 16/18	x	

www.deutschebaumschule.de

Tabelle 2: Ausgefallene oder vorfristig ausgebaute Bindungen nicht verrottungsfähiger Fabrikate.

	Fabrikat	Breiten in mm	Ursachen	Auswirkungen	Standorte	
					freie Lage	geschützte Lage
1	Florifix-Binder	15	wesentlich zu schmales ungeeignetes Material	Einschneiden des integrierten Drahtes	x	x
2	Balledur 33 F	22	wesentlich zu schmales Material	starke Dehnung und und Einschnürung	x	x
3	Poly-Net Band	75, 100	ungeeignetes Material, zu schwach	starke Dehnung und Riss nach kurzer Zeit	x	x
4	Varioflex 35 B u. alle Vliesbinder	30, 50, 100	Material ungeeignet und zu schwach	sehr starke Dehnung und Riss	x	x
5	Matoflex	30, 50, 100	Material ungeeignet und zu schwach	sehr starke Dehnung und Riss	x	x
6	Kettenbinder 2 und 5	14, 25	Material zu schmal oder zu schwach	Scheuern, Einschnüren oder Riss	x	(x)
7	Baumbinder AJD	25, 50	Material zu schmal oder zu schwach	Scheuern und Riss im 2. Jahr	x	(x)
8	Baumbinder aus Hostalen-Strip	30	Material zu schmal oder zu schwach	zu starke Dehnung und Riss	x	(x)
9	Klett Binder	30	Materialhälften lösen sich voneinander	funktionslose Bindung	x	x
10	Das Band	14, 20	Material zu schmal und zu schwach	zu starke Dehnung und Riss	x	(x)
11	Elastofix-Baumbinder	10, 20, 30	Material zu schmal und zu schwach	Material zu schmal und zu schwach	x	(x)
12	Libre 2- und 3-Seiljungbaumhalter	50	Materialkombination ungeeignet	starke Baumschäden durch Scheuern	x	(x)
13	Libre-System-Jungbaumhalter	50	Materialkombination ungeeignet	starke Baumschäden durch Scheuern	x	(x)